

Наименование продукта:

### ЛАЙТ БАТТС

Вид продукта: плиты теплоизоляционные из каменной ваты.

Код ОК 034 (ОКПД-2) 23.99.19.110.

Код ТН ВЭД 6806100008.

ТУ 5762-050-45757203-15, серийное производство.



### Область применения продукта

- Ненагружаемый теплоизоляционный слой в конструкциях, в том числе мансардные помещения, скатные кровли, перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам.
- Внутренний теплоизоляционный слой в навесных фасадных системах с воздушным зазором, при двухслойном выполнении изоляции.

### Характеристики продукта

Показатель	Единица измерения	Уровень	Метод
Класс пожарной опасности	-	КМ0: НГ	ГОСТ 30244 - 94
Теплопроводность, $\lambda_D$	мВт/(м·К)	≤ 36	ГОСТ 32314 - 2012
Теплопроводность, $\lambda_A$	мВт/(м·К)	≤ 39	СП 50.13330.2012
Теплопроводность, $\lambda_B$	мВт/(м·К)	≤ 40	СП 50.13330.2012
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, $\sigma_t$	кПа	≥ 6	ГОСТ EN 1608 - 2011
Плотность, $\rho$	кг/м <sup>3</sup>	30 - 40	ГОСТ EN 1602 - 2011
Паропроницаемость, $\mu$	мг/(м·ч·Па)	≥ 0,3	ГОСТ 25898-2012
Сжимаемость, $C_x$	%	≤ 30	ГОСТ 17177 - 94
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, $W_p$	кг/м <sup>2</sup>	≤ 1,0	ГОСТ EN 1609 - 2011
Допускаемое отклонение по толщине	мм	+4; -2	ГОСТ EN 823 - 2011
Допускаемое отклонение по длине	мм	± 10	ГОСТ EN 822 - 2011
Допускаемое отклонение по ширине	мм	± 5	ГОСТ EN 822 - 2011

Продукция соответствует санитарно-гигиеническим и радиологическим требованиям Таможенного союза.

### **Дополнительная информация**

Одна из продольных боковых граней плит имеет пружинящие свойства, что обеспечивает более надежную фиксацию плит без образования щелей при монтаже и последующей эксплуатации. Данная грань маркируется несмываемыми надпечатками (полосами).

### **Код маркировки по ГОСТ 32314 - 2012**

ГОСТ 32314-2012 (EN 13162:2008)-MB (MW)-T4-WS-MU1

### **Рекомендации по применению продукции**

[www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

### **Требования к транспортировке и хранению, рекомендуемые сроки хранения**

Продукция должна храниться в крытых складах или под навесом, препятствующим попаданию атмосферных осадков; в упакованном виде; на твердом ровном сухом основании либо настиле, препятствующим увлажнению, загрязнению и повреждению продукции; отдельно по размерам и маркам. Полный перечень требований к транспортировке и хранению, а также рекомендуемые сроки хранения: [www.rockwool.ru](http://www.rockwool.ru)

### **Сведения об утилизации продукции**

Отходы продукции, в том числе после демонтажа при реконструкции и ремонте, могут быть переработаны. Класс опасности отходов продукции – 5-й согласно Федеральному классификационному каталогу отходов (ФККО), 4 57 112 11 60 5.

Начальник отдела развития продукта  
ООО «РОКВУЛ»



Мешков М. С.