

Экстрапрочные плиты, изготовленные из натуральной каменной ваты, разработаны как мультифункциональное решение для теплоизоляции частного дома. Инженерные разработки ROCKWOOL обеспечили материалу высокую сопротивляемость ветровым и прочим механическим нагрузкам, а также сохранение высоких характеристик по всем показателям на протяжении всего срока службы.

- Благодаря высокой прочности плиты могут устанавливаться в вертикальном каркасе высотой до шести метров против обычных трёх метров - это позволяет уменьшить количество горизонтальных перемычек, тем самым удешевить и ускорить фасадные работы.
- **Надёжное и долговечное решение.** Плиты не дают усадку и сохраняют форму на протяжении всего срока службы. Высокая сопротивляемость ветровым и прочим механическим нагрузкам обеспечивает идеальный микроклимат вашего дома.
- **Плиты безопасны** для человека и окружающей природы. Они сертифицированы по стандарту EcoMaterial категории Absolute и отмечены соответствующим знаком, что подтверждает качество и безопасность продукции для использования.

### Описание и применение

Мультифункциональное решение - оптимальность выбора, для тех, кто не хочет разбираться в десятках специализированных материалов для каждой конструкции.

Экстрапрочные плиты отличаются простотой монтажа, надёжностью и долговечностью.

Область применения:

1. Ненагружаемый теплоизоляционный слой в конструкциях, в том числе мансардные помещения, скатные кровли, перегородки, межэтажные перекрытия, каркасные стены, стены с облицовкой сайдингом, полы по лагам;
2. Средний теплоизоляционный слой в трёхслойных стенах,

полностью или частично выполненных из мелкоштучных стеновых материалов, с воздушным зазором или без него;

3. Ненагружаемый теплоизоляционный слой в сэндвич-панелях поэлементной сборки;

4. Ненагружаемый теплоизоляционный слой в лёгких стальных тонкостенных конструкциях (ЛСТК).

Наименование продукта	ЛАЙТ БАТТС ЭКСТРА
Класс пожарной опасности строительного материала (группа горючести)	КМ0 (Негорючие)
Коэффициент теплопроводности, $\lambda_{\text{D}}$ , Вт/м*°C	0,035
Прочность при растяжении параллельно лицевым поверхностям, кПа не менее	8
Водопоглощение при кратковременном и частичном погружении по массе, кг/м <sup>2</sup> не более	1,0
Паропроницаемость, $\mu$ = мг/(м·ч·Па) не менее	0,3
Сжимаемость, % не более	15
Длина x Ширина x Толщина, мм	1000 x 600 x 50; 1000 x 600 x 100
Воздухопроницаемость по ГОСТ EN 29053-2011, $l \times 10^{-6}$ , м <sup>3</sup> /(Па·м·с)	42,2

ТЕЛЕФОН ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ: 8 800 20022 77



НЕГОРЮЧИЙ  
МАТЕРИАЛ



ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ




НЕ ЕДЯТ ГРЫЗУНЫ



ДОЛГОВЕЧНОСТЬ



ОТСУТСТВИЕ УСАДКИ



УСТОЙЧИВОСТЬ  
К ВОДЕ



rockwool.ru